

SS-EN 13043, Ballast för asfaltmassor och tankbeläggningar

2719
15
2719-CPR-987

Adelöv 6:22/Nostorp 5:1 utfärdad datum enligt AVCP 2+ 2021-06-23
Prestandadeklaration idn 2021-06-23 ÖRS 11/16

Kornform		EN 933-3	Fl ₁₀
Sortering			11/16 Bergkross
Kornstorlek			
Typisk kornstorleksfördelning			Gc 85/15
Finmaterialhalt		EN 933-3	f 0,5
Korndensitet	Plus/minus 0,1 Mg/m ³	EN 1097-6	2,67 Mg/m ³
Renhet			
Finmaterialkvalitet			NPD
Innehåll av hårda skal			NPD
Krossytegrad		EN 933-5	C _{100/0}
Motstånd mot fragmentering/krossning			
Los Angeles-tal	(analys ur 10-14)	EN 1097-2	LA 15
Motstånd mot polering/nötning			
Poleringsvärde			NPD
Motstånd mot nötning, AAV			NPD
Motstånd mot nötning, Micro Deval	(analys ur 10-14)	EN 1097-1	M _{DE 10}
Nötning dubbdäck, Nordisk Kulkvarn	(analys ur 11,2-16)	EN 1097-9	A _{N 7}
(Nordisk kulkvarn analysvärde NCC prnr190353, 2019-03-14, An 3,7)			
Petrografisk analys		2020-04-28	Se petrog analys
Sammansättning /halt			
Klorider			NPD
Syralösligt sulfat			NPD
Total svavelhalt			NPD
Beståndsdelar som förändrar bindnings- och hårdnandeförloppet hos hydrauliskt bundna material			NPD
Karbonathalt			NPD
Volymstabilitet			
Krympning vid uttorkning			NPD
Beståndsdelar som påverkar volymstabiliteten hos luftkyld masugnsslagg			NPD
Karbonathalt			NPD
Vattenabsorbtion		EN 1097-6	NPD
Radioaktiv strålning			10µR/h
Farliga ämnen			
Utsläpp av tungmetaller genom lakning			NPD
Utsläpp av andra farliga ämnen			NPD
Frostbeständighet			NPD
Sonnebrand			NPD
Beständighet mot alkalikisilikareaktivitet		2020-04-28	Se petrog analys

Deklarerad kornkurva NCC prn 10717, 2021-06-23

0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4	5,6	8	11,2	16	22	31,5
0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	9	89	100	