



SS-EN 13043, Ballast för asfaltmassor och tankbeläggningar

2719
15
2719-CPR-987

Adelöv 6:1/Nostorp 5:1 utfärdandedatum enligt AVCP 2+ 2018-12-03
Prestandadeklaration idn 2018-12-03, ÖRS 2/5

Kornform		EN 933-3	NPD
Sortering			2/5 bergkross
Kornstorlek			
Typisk kornstorleksfördelning			Gc 90/10
Finmaterialhalt		EN 933-3	f 0,5
Korndensitet	Plus/minus 0,1 Mg/m ³	EN 1097-6	2,65 Mg/m ³
Renhet			
Finmaterialkvalitet			NPD
Innehåll av hårda skal			NPD
Krossytegrad		EN 933-5	C _{100/0}
Motstånd mot fragmentering/krossning			
Los Angeles-tal (analys ur 10-14)		EN 1097-2	LA 15
Motstånd mot polering/ nötning			
Poleringsvärde			NPD
Motstånd mot nötning, AAV			NPD
Motstånd mot nötning, Micro Deval (analys ur 10-14)		EN 1097-1	M _{DE} 10
Nötning, dubbdäck, Nordisk Kulkvarn (analys ur 11,2-16)		EN 1097-9	A _N 7
Petrografisk analys		2015-03-04	Se petrog analys
Sammansättning / halt			
Klorider			NPD
Syralösligt sulfat			NPD
Total svavelhalt			NPD
Beståndsdelar som förändrar bindnings- och hårdnandeförloppet hos hydrauliskt bundna material			NPD
Karbonathalt			NPD
Volymstabilitet			
Krympning vid uttorkning			NPD
Beståndsdelar som påverkar volymstabiliteten hos luftkyd masungsslagg			NPD
Karbonathalt			NPD
Vattenabsorption		EN 1097-6	WA 24 1
Radioaktiv strålning			10µR/h
Farliga ämnen			
Utsläpp av tungmetaller genom lakning			NPD
Utsläpp av andra farliga ämnen			NPD
Frostbeständighet			NPD
Sonnebrand			NPD
Beständighet mot alkaliskisilikareaktivitet		2015-03-04	Se petrog analys

Deklarerad kornkurva, NCC prn 181899, 2018-12-03

0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4	5,6	8	11,2	16	22	31,5
0,2	0	0	0	0	1	58	99	100				