



2719

15

2719-CPR-987

SS-EN 13043, Ballast för asfaltmassor och tankbeläggningar

Adelöv 6:1/Nostorp 5:1 utfärdandedatum enligt AVCP 2+ 2020-03-06

Prestandadeklaration idn 2020-03-06, ÖRS 8/11

Kornform	EN 933-3	Fl ₁₀
Sortering		8/11 bergkross
Kornstorlek		
Typisk kornstorleksfördelning		Gc 85/15
Finmaterialhalt	EN 933-3	f 0,5
Korndensitet	Plus/minus 0,1 Mg/m ³	EN 1097-6
		2,67 Mg/m ³
Renhet		
Finmaterialkvalitet		NPD
Innehåll av hårda skal		NPD
Krossytegrad	EN 933-5	C _{100/0}
Motstånd mot fragmentering/krossning		
Los Angeles-tal (analys ur 10-14)	EN 1097-2	LA 15
Motstånd mot polering/ nötning		
Poleringsvärde		NPD
Motstånd mot nötning, AAV		NPD
Motstånd mot nötning, Micro Deval (analys ur 10-14)	EN 1097-1	M _{DE 10}
Nötning dubbdäck, Nordisk Kulkvarn (analys ur 11,2-16)	EN 1097-9	A _{N 7}
(Nordisk kulkvarn analysvärde NCC prnr 190352, 2019-03-14, An 3,5)		
Petrografisk analys	2015-03-04	Se petrog analys
Sammansättning / halt		
Klorider		NPD
Syralösligt sulfat		NPD
Total svavelhalt		NPD
Beståndsdelar som förändrar bindnings- och hårdnandeförloppet hos hydrauliskt bundna material		NPD
Karbonathalt		NPD
Volymstabilitet		
Krympning vid uttorkning		NPD
Beståndsdelar som påverkar volymstabiliteten hos luftkyd masungsslagg		NPD
Karbonathalt		NPD
Vattenabsorption	EN 1097-6	WA 24 1
Radioaktiv strålning		10µR/h
Farliga ämnen		
Utsläpp av tungmetaller genom lakning		NPD
Utsläpp av andra farliga ämnen		NPD
Frostbeständighet		NPD
Sonnebrand		NPD
Beständighet mot alkalikisilikareaktivitet	2015-03-04	Se petrog analys

Deklarerad kornkurva, NCC prn 200270, 2020-03-06

0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4	5,6	8	11,2	16	22
0,2	0	0	0	0	0	1	1	8	86	100	